CONSTRUCTION FOAM

MOUSSE POLYURÉTHANE UNIVERSELLE À EXPANSIBILITÉ ÉLEVÉE. S'UTILISE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mousse polyuréthane universelle à expansibilité élevée. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le rembourrage, l'isolation et l'obturation de plus grands joints, jointures et fissures, contre les pertes de chaleur, le froid, les courants d'air, le bruit et l'humidité. Adhère à de nombreux matériaux de construction, tels que le bois, le béton, la pierre, la maçonnerie, le plâtrage, les métaux et le verre, ainsi qu'à de nombreuses matières synthétiques, comme le polyester, la mousse polystyrène (tempex), le pvc et la mousse polyuréthane rigide. N'adhère pas au film polyéthylène, aux silicones ou au P.T.F.E.

PROPRIÉTÉS

· Bon pouvoir obturant
· Valeur d'isolation élevée
· Excellente adhésion à de nombreux supports
· S'utilise à l' intérieur et à l'extérieur
· Peut être peinte
· Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques
· Sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La température de la bombe et température ambiante doivent s'élever entre +5°C et +35°C lors d'utilisation.
Protection personnelle: Pendant l'utilisation de Bison Construction Foam, porter des gants et des vêtements de travail et prendre soin d'une bonne ventilation.
Pré-traitement des surfaces: Débarrasser le support de poussière et de graisse. Humidifier de préférence des supports secs pour favoriser l'adhérence et le rendement.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Bien secouer l' aérosol avant utilisation (10-20 fois).

TEMPS DE SÉCHAGE

Pelliculation: Ca. 10 minutes

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne
Résistance au rayons UV: Limité(e)
Résistance chimique: Bonne
Recouvrement: Bon
Pouvoir obturant: Très bon(ne)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Prépolymère polyuréthane
Couleur: Crème
Densité: Ca. 0.025 g/cm^3
Point d'éclair: K1 (<21°C)
Spécifications particulières:
Absorption d'humidité: 1%.Valeur d'isolation: 33 mW/m Kelvin.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver debout dans un emballage bien fermé à une température entre +5 et +25°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.